

# Инструкция по нанесению мраморной штукатурки АМК

## 1. Подготовка основания

Основание должно быть гладким, без резких перепадов. Подготовка поверхности выполняется так же, как перед монтажом декоративного покрытия АМК.

Все неровности, углубления, раковины и стыки гипсокартона необходимо предварительно заделать. При наличии высолов рекомендуется удалить их с помощью специального очищающего состава.

**Обратите внимание:** штукатурка АМК не компенсирует подвижки основания. Все виды утеплителей должны быть покрыты базовым армирующим слоем со стеклосеткой в соответствии с требованиями СФТК.

Не наносите штукатурку на ОСБ без жёсткого крепления плит и предварительного нанесения барьерной грунтовки. В противном случае возможно появление желтизны из-за проступания смол.

## 2. Нанесение фоновой грунтовки АМК

**Принципиально важно:** перед нанесением штукатурки необходимо обязательно использовать адгезионный фоновый грунт АМК.

Цвет грунта подбирается в соответствии с выбранным оттенком штукатурки и поставляется вместе с материалом.

Перед началом работы перемешайте грунт миксером на небольших оборотах.

Наносите грунт валиком в два слоя. Между нанесением первого и второго слоя выдержите паузу не менее 1 часа.

**Ориентировочный расход грунта:** 0,2 кг на 1 м<sup>2</sup>.

## 3. Подготовка штукатурки АМК

Штукатурка полностью готова к применению. Перед началом работы состав необходимо тщательно перемешать миксером на невысоких оборотах, не превышающих 1000 об/мин.

При необходимости можно добавить небольшое количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию.

Вносите воду небольшими порциями, так как состав очень чувствителен к увеличению количества воды.

Перед нанесением убедитесь, что грунтовка полностью высохла. Поверхность не должна быть мокрой или мягкой.

#### 4. Нанесение штукатурки

Нанесите состав на подготовленное основание и равномерно распределите его слоем толщиной приблизительно 2–3 мм. Не допускайте пропусков и участков с недостаточным количеством материала.

Для нанесения рекомендуется использовать кельму для декоративной штукатурки с закруглёнными углами. С её помощью удобно распределять материал и придавать поверхности финишную гладкость.

Варианты финишной фактуры:

1. Гладкая фактура. Для получения максимально гладкой поверхности примерно через 15 минут после нанесения смочите кельму водой и аккуратно заглавьте штукатурку. Во время работы регулярно очищайте и смачивайте инструмент.

2. Выраженная шероховатая фактура. Чтобы получить более выраженную и шероховатую поверхность, используйте штукатурную тёрку. Обрабатывайте нанесённый состав лёгкими круговыми движениями.



Ориентировочный расход штукатурки: около 3 кг на 1 м<sup>2</sup>.

Важно: выполняйте работу непрерывно до завершения всей начатой плоскости. Это поможет избежать заметных стыков и переходов. На больших площадях рекомендуется работать вдвоём, чтобы не допускать длительных остановок в процессе нанесения.

#### 5. Рекомендации по эксплуатации

Через 2–3 дня после нанесения рекомендуется покрыть штукатурку лаком-пропиткой АМК.

Нанесение лака не является обязательным этапом, однако дополнительное покрытие:

- защищает поверхность от пыли и загрязнений;
- облегчает дальнейший уход;
- помогает дольше сохранять аккуратный внешний вид покрытия.

Рекомендуется приобретать весь необходимый объём штукатурки одновременно и из одной производственной партии. Оттенки материала из разных партий могут незначительно отличаться.